Ficha de datos técnicos

Interflon Assembly Grease

Pasta muy versátil para montajes y desmontajes fáciles

Grasa de montaje muy adherente y multipropósito reforzada con tecnología MicPol® Previene el agarrotamiento, rozamientos, óxido y corrosión. Muy resistente a la humedad, agua cfria, caliente y salada, agentes corrosivos, altas presiones y cambios atmosféricos.

Interflon Assembly Grease está homologado por la NSF para su uso en equipos y máquinas en la industria alimentaria donde no hay posible contacto con los alimentos o sus envases.

Aplicaciones
Agente lubricante seguro para conexiones roscadas, facilita el montaje y desmontaje de los componentes más comunes, incluyendo pasos de rosca de rodamientos, roscas, pasadores, tornillos, pernos, tuercas, ejes, sellos, válvulas, bridas, tuercas de ajuste, elementos de goma y caucho, estabilizadores y otros equipos con conexión roscada.

Ventajas
- Protección contra la corrosión
- Previene el gripaje
- No se endurece
- Resiste al agua, no se aparta con agua a presión
- No afecta aleaciones ligeras
- Proteje contra la tribocorrosión
- PFAS free

Modo de empleo
Para mejores resultados, los componentes deben ser limpiados o purgados del lubricante anterior antes de usarlo. For best results, parts should be cleaned or purged of the previous lubricant prior to use. Limpiar a fondo los componentes con un limpiador en base alcalina o solvente y dejar secar. Aplicar una fina capa de Interflon Assembly Grease antes de proceder al montaje.

Propiedad	Valor	Procedimiento
Composición	Mezcla de aceites minerales, espesante, aditivos y MicPol®.	
Color	Marrón	
Densidad a 20°C	0.92 g/cm3	
Temperatura mínima aplicación	-30°C	
Temperatura máxima aplicación	145°C	
Fecha fabricación	El número de lote consta de un número de 8 dígitos. Los primeros 4 números repre-sentan el YY / MM de la fabricación.	
Conservabilidad*	4 años	
Punto soldadura - 4 bolas	400 kg	ASTM D2596
Viscosidad aceite base 40°C	185 cSt	ASTM D445
Corrosión cobre	1a	ASTM D4048
Factor Dn	680000	
Punto goteo	> 280°C	DIN 51801
Código grasa	KPF2/3N-30	DIN 51825
Grado NLGI	2-3	ASTM D217
Resistencia a la oxidación	14 kPa	DIN 51808
SKF Emcor aguastilada	0-0	DIN 51802
Resistencia al agua	1-90	
Lavado con agua	2%	ASTM D4049
Número de registro NSF	157210	
NSF	H2	
Espesante	Complejo de litio	

** La vida útil del producto almacenado a temperatura ambiente y cerrado en su envase original. Deben evitarse temperaturas de almacenamiento <0 ° C para garantizar la calidad del producto.*

Esta información se basa en nuestro mejor conocimiento actual y con la intención de proporcionar notas generales sobre el producto y el uso previsto. Por lo tanto, no debe interpretarse como garantía de las propiedades del producto descrito o la idoneidad para una aplicación. Se deben respetar los derechos de propiedad industrial existentes. La calidad de nuestros productos está garantizada bajo nuestras Condiciones Generales de Venta. Interflon® y MicPol® son marcas comerciales registradas de Interflon BV. Las propiedades típicas mencionadas en este documento se basan en nuestras tolerancias de producción y no representan una especificación. Se esperan variaciones que no afecten el rendimiento del producto durante la fabricación normal. La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.